



Produktdatenblatt Nr. 76

Lettura 60 COPY - 80 g/m²

Ausgabe 11/2004

Prüfmerkmal	Prüfmethode	Maßeinheit	Toleranz		
			Sollwert	Minimum	Maximum
Flächenmasse	Prozessleitsystem	g/m ²	80	77	83
Feuchte relativ		%	30	25	32
Dicke	DIN 20534	µm	103	100	106
Opazität		%	93	93	
Weißgrad (MgO)	DIN 53145	%	60	58	62
Wasseraufnahme Cobb	DIN 53132	g/m ²	20	15	25
Reißlänge längs	DIN 53112	m	4500	4500	
Rauhigkeit	DIN 53108	ml/min	250	150	350
Biegesteifigkeit	DIN 53121	Nmm	0,13	0,13	


Qualitätsmanagement
Schmieder