

| <b>DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE</b><br><b>KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG</b><br><b>V-BOND 250</b> |              |                                       | Data rev:<br>03.01.2022.       |
|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Physical properties/ <i>Tulajdonságok</i>  |              |                                       |                                |
|  | u.m.<br>M.e. | Typical value<br><i>Átlagos érték</i> | Tolerance<br><i>Tolerancia</i> |
| Backing thickness/ <i>Hordozó vastagsága</i>   | mic          | 28                                    | ± 5%                           |
| Total thickness/ <i>Teljes vastagság</i>   | mic          | 90                                    | 75 - 110                       |
| Tensile strength/ <i>Szakítószilárdság</i>   | kg/cm        | 4,0                                   | 3 - 5                          |
| Elongation at break/ <i>Szakadási nyúlás</i>   | %            | 140                                   | 110 - 220                      |
| Adhesion to steel/ <i>Tapadás acélhoz</i>  | g/cm         | 1000                                  | > 600                          |
| Width/ <i>Szélesség</i>  | cm           | 5                                     | ≤ 10                           |
| Length/ <i>Hosszúság</i>   | mm           | 9, 25, 50                             | ± 3%                           |
| Backing thickness/ <i>Hordozó vastagsága</i>   | m            | 33, 200                               | ± 3%                           |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Colour/ <i>Szín</i>       | transparent/ <i>átlátszó</i>                         |
| Backing/ <i>Hordozó</i>   | bioriented polypropylene/BOPP                        |
| Liner                     | white siliconized paper/ <i>fehér szilikon papír</i> |
| Adhesive/ <i>Ragasztó</i> | synthetic rubber/ <i>szintetikus gumi</i>            |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Guarantee/ <i>Garancia</i> | The product and its functionality are guaranteed for a period of 6 months from delivery date.<br><i>A termék minősége garantált a szállítástól számított 6 hónapig.</i> |
|----------------------------|---|

Szombathely, 2022.04.25.

Interpapír Kft.  
6726 SZEGED  
Vedres u. 13. 1.em.6.  
Telefon: 94 510-625  
Adószám: 11593144-2-06